



Nafuflex S3

Bitumiczna powłoka ochronno-izolacyjna do podłoży mineralnych

Właściwości produktu

- Można nanosić pędzlem, wałkiem, lub natryskowo
- Do rozcieńczania z wodą w proporcji do 1:10
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Odporna na rozcieńczone kwasy i ługi
- Kompatybilna z cementem i wapnem
- Asfaltowa emulsja anionowa

Zastosowanie produktu

- Jako powłokowa ochrono-izolacyjna: betonu, tynku, murów ceglanych, kamiennych i lekkich materiałów budowlanych
- Uszczelnienia budowli zgodne z normą PN-B-24002:1997 ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA
- Przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierającej ciśnienia
- Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca
- Woda wywierająca ciśnienie
- Jako klej do płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych
- Pod papy termozgrzewalnych oraz bitumiczne
- Środek gruntujący pod bitumiczne masy grubowarstwowe
- Do produkcji zapraw bitumicznych, np. wodoszczelnej zaprawy do fug i murów

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, twarde, zabezpieczone przed przemarzaniem i wolne od elementów utrudniających przyczepność (np. kurz, oleje). Niezwiązane cząstki (tj. glina lub piasek) należy usunąć. Mur należy dokładnie za spoinować. Jeśli to konieczne z powierzchni betonu należy usunąć wszelkie nierówności.

Zastosowanie jako środek gruntujący

Nafuflex S3 w zależności od zastosowania rozcieńczony (wymieszany z wodą) lub nie materiału można nanieść pędzlem, wałkiem, szczotą dekarскую lub urządzeniem do natrysku.

Przy rozcieńczonym materiale należy nanosić na tyle cienką warstwę, aby podłoże przebijało. Podłoża o niskiej chłonności: rozcieńczyć z wodą 1:10. Podłoża o silnej chłonności podłoża: rozcieńczyć z wodą 1:5. Podłoża chłonne oraz o niskiej chłonności 1:1.

Zastosowanie jako powłoka bitumiczna

Nafuflex S3 należy obficie, na całej powierzchni nanieść pędzlem, wałkiem, szczotą dekarскую lub urządzeniem natryskowym. Powłokę uszczelniającą z Nafuflexu S3 należy nałożyć w minimum 2

warstwach. Przed nakładaniem metodą natryskową należy się skontaktować z Technikiem Zastosowań.

Zastosowanie jako zaprawa cementowa i wapienna

Produkt Nafuflex S3 łatwo miesza się z zaprawą cementową lub wapienną, bez powstawania grudek. Nafuflex S3 dodaje się do wody zarobowej w ilości 5-20% i w ten sposób otrzymuje się elastyczną i łatwo urabialną zaprawę.

Zaprawa cementowa i wapienna

Produkt Nafuflex S3 łatwo miesza się z zaprawą cementową lub wapienną, bez powstawania grudek. Nafuflex S3 dodaje się do wody zarobowej w ilości 5-20% i w ten sposób otrzymuje się elastyczną i łatwo urabialną zaprawę.

Aplikacja

Przed zastosowaniem produkt Nafuflex S3 należy dokładnie wymieszać. Powłokę kryjącą należy nakładać nierozcieńczonym materiałem za pomocą wałka lub pędzla. Możliwa jest również aplikacja natryskiem.

Pielęgnacja

Do momentu aż powłoka całkowicie wyschnie, należy chronić ją przed wodą oraz mrozem.

**Właściwości techniczne produktu Nafuflex S3**

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość	g/cm ³	1,00	-
Warunki podczas stosowania	°C	≥+5	temp. powietrza oraz podłoża
Czas schnięcia do osiągnięcia pyłosuchości	H	<5	przy temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 65%. W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, podłoża oraz grubości warstwy mokrej czas schnięcia może się wydłużyć lub skrócić.
Zużycie	g/m ²	250	na jedną warstwę
Odporność na niskie temperatury	°C	+4	bez rys przy zginaniu
Odporność na wysokie temperatury	°C	+70	bez odspajania

Charakterystyka produktu Nafuflex S3

Warunki przechowywania	W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywać przez 12 miesięcy. Chronić przed przemarzaniem.
Sposób dostawy	hobok 25 kg 1 paleta (12 hoboków po 25 kg)
Usuwanie odpadów	W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać a następnie postępować zgodnie z zaleceniami, zawartymi w naszej karcie, dotyczącej usuwania odpadów.

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w praktyce. Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań kontrolnych stanu konkretnego obiektu.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 08/20 Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.